ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КРОМКООБЛИЦОВКА PUR6818

Применение: Однокомпонентный реактивный полиуретановый термоклей (100% PUR), отверждаемый влагой. Предназначен для автоматических кромкооблицовочных станков с системой нанесения PUR-клея.

Характеристики: Высокая начальная и конечная прочность склеивания, умеренное открытое время. Подаётся из герметичных влагозащищённых ёмкостей. Подходит для различных условий производства.

Технические характеристики:

Полимерная основа	Полиуретан (PUR)
Вязкость при 150°C (мПа·с)	65 000 - 75 000
Время полного отверждения	48 ч
Форма выпуска	Твёрдая масса натурального белого цвета
Рабочая температура	130 - 150°C

Упаковка и хранение: Стальные бочки по 20 кг (24 бочки на паллете), а также упаковки по 400 г и 2 кг. Срок хранения — 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Примечания: Указанные характеристики являются типовыми и актуальны на дату составления документа.

TIANJIN SHENG-WANG ELECTRONIC CHEMICAL PLANT
E-mail: sales@swadhesive.com
www.swhotmeltglue.com

FREE BIRD® Adhesives